

COMPARAISON DES MATÉRIAUX DE DÉCOUPE LASER - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nos matériaux de découpe laser sont disponibles au sein de notre catalogue Européen et Américain, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez, mais cela affectera vos frais de port.

	TYPE	DENSITÉ	GONFLEMENT (24 HEURES)	RÉSISTANCE À LA TRACTION	ELONGATION À LA RUPTURE	MODULE DE YOUNG
Acrylique & Acrylique miroir	Transparent	1.19 kg/m ³	0.3%	76 MPa	5%	3000 N/mm ²
	Non- Transparent	1.19 kg/m ³	0.2%	75 MPa	5%	3000 N/mm ²
Contreplaqué	Les propriétés techniques du contre-plaqué dépendent de votre projet. Merci de contacter notre département commercial pour plus d'informations.					
MDF	Standard	+/- 7% min. 780 kg/m ³ max. 850 kg/m ³	min. 15% max. 17%	min. 22 N/mm ² max. 23 N/mm ²		min. 2500 N/mm ² max. 2700 N/mm ²
	Couleur	+/- 30 kg/m ³ 850 kg/m ³	12%	42 N/mm ²	<1%	3400 N/mm ²
Carton						
POM		1. 38 - 1.44 g/cm ³	0.1 - 0.79%	70 MPa	30%	3000 MPa